

ipox<sup>®</sup> EH\_W

wasserbasierte Aminhärter

PRODUKT	CHEMISCHE BASIS	HEW	VISK. $\eta^{25}$	FESTKÖR PER	FARBZAHL GARDNER	BESCHREIBUNG	ANWENDUNGEN			
							Grundierungen	Mörtel	Pigmentierte Beschichtungen	Dekorative Beschichtungen
		g/eq	mPa s	%	max.					
<b>ipox EH 2460W</b>	Modifiziertes Polyaminoamid	210	ca. 37000	50	16	- exzellente Haftung auf feuchten Untergründen und Stahl - mit Festharzdispersionen für Korrosionsschutzgrundierungen geeignet - pigmentierte Rollbeschichtungen mit Flüssigharzen	++		++	